

GESSO DURO PER MODELLI
HARD STONE FOR MODELS

LASCOD

Kromotypo3[®]

CHROMATIC

25 kg net - ISO 6873 - Type 3

GESSO DURO TIPO 3 CROMATICO EXTRAFINE, PER MODELLI ANTAGONISTI, MODELLI MASTER IN PROTESI MOBILE, PARZIALE, SCHELETRATA, MODELLI STUDIO E PRELIMINARI. COLORE: **AZZURRO**.


Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,09% - Resistenza alla compressione: 66 MPa - 9.565 Psi - 670 Kg/cm² - Durezza Rockwell: 70 HRI. **Conservazione:** Dopo l'uso richiudere il contenitore.

HARD CHROMATIC TYPE 3 EXTRA FINE STONE FOR ANTAGONIST MODELS, MASTER MODELS WITH COMPLETE AND PARTIAL REMOVABLE PROSTHESES, METAL FRAMEWORKS, STUDY AND PRELIMINARY MODELS. COLOR: **LIGHT BLUE**.

Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,09% - Compressive strength: 66 MPa - 9.565 Psi - 670 Kg/cm² - Rockwell hardness: 70 HRI. **Storage:** Seal the container after use.

Per maggiori informazioni
attivate il lettore QR
dal vostro smartphone.

For further information
activate the QR Code reader
on your smartphone.



Misure effettuate a 23 °C con acqua deionizzata. Con l'uso di "Time Out" (liquido regolatore del tempo di lavoro di tutti i gessi LASCOD) il tempo di colata può essere allungato in base alle esigenze ed alle tecniche usate.

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all LASCOD plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.

25 °C
77 °F
max.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Store in a cool and dry place.



MADE IN ITALY

8 016200 030015