

Kromoglass 3

**Cemento vetro ionomero per fissaggio miscelabile con acqua.**

**Water-mixable glass ionomer cement for luting.**

**0546**

**LASCOD Spa** - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto F.no (Firenze), Italy  
tel. (+39) 055 421 57 68 (f.a.) - info@lascod.it - www.lascod.com

050004 - Rev. 06/2021

## KROMOGLASS 3

**Cemento vetro ionomero miscelabile con acqua, per fissaggio. Corrisponde alla specifica ISO 9917-1. Ad uso professionale odontoiatrico.**

**APPLICAZIONI:** fissaggio definitivo di ponti, corone, inlays, onlays e bande ortodontiche. Fissaggio di restauri ceramici (ceramiche di silicato, ossido di zirconio, ossido di alluminio).

**PREPARAZIONE DELL'AREA:** Kromoglass 3 è un cemento vetro ionomero extra fine con straordinaria adesività allo smalto ed alla dentina. Per ottenere i migliori risultati è necessario pulire smalto e dentina asciugando in maniera non eccessiva per evitare sensibilità post-operatoria. Asciugare bene le superfici del restauro.

**PREPARAZIONE ED USO DEL CEMENTO:** introdurre per aspirazione nel flacone contagocce l'acqua, meglio se distillata. Agitare la polvere prima dell'uso. Indicativamente per un cucchiaino raso di polvere usare una goccia d'acqua. Dopo il prelievo della polvere chiudere accuratamente la bottiglietta con il proprio tappo e rimuovere gli eventuali residui di prodotto dal cucchiaino. Tenere il contagocce in posizione verticale durante il dosaggio di acqua. Versare la polvere e l'acqua su una lastra di vetro e, utilizzando una spatola in plastica o metallo resistente all'abrasione, mescolare l'acqua partendo da piccole porzioni che verranno aumentate verso la fine. Eseguire la preparazione ad una temperatura di 23 +/- 1°C. Con temperature diverse utilizzare per la miscelazione una lastra di vetro avente una temperatura compresa tra quelle indicate. Con temperature più alte i tempi di lavoro si accorciano, con temperature più basse i tempi di lavoro si allungano. La giusta consistenza si ottiene quando la miscela preparata cola restando ancora attaccata alla spatola. Posizionare il restauro avendo cura di non applicare quantità eccessive di cemento e di esercitare un'adeguata pressione. Durante l'applicazione e durante il periodo di presa assicurarsi che l'area di lavoro sia mantenuta asciutta. Non usare materiali isolanti della dentina al fine di mantenere la completa capacità di fissaggio del cemento. Pulire gli strumenti usati con acqua prima che il cemento aderente abbia fatto presa.

Dosi di miscelazione	1,0 g di acqua per 3,3 - 3,8 g di polvere
Tempo di miscelazione*	30'' - 40''
Tempo di lavoro compreso il tempo di miscelazione*	2'30'' - 3'30''
Tempo di presa netto**	3'30'' - 5'

\* Misure effettuate a 23 +/- 1°C. - \*\* Misure effettuate a 37 +/- 1°C.

**AVVERTENZE:** Il prodotto può provocare lesioni oculari. Per l'uso indossare occhiali, guanti ed indumenti protettivi. Utilizzare entro la data di scadenza e per le applicazioni descritte. Non usare in caso di ipersensibilità a: vetro fluorosilicato, acido poliacrilico, acido tartarico. Come generalmente riconosciuto per i cementi vetro ionomeri, il prodotto è leggermente citotossico. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Il prodotto teme l'umidità; non usare in caso di aggregazione della polvere.

**ALTRI CEMENTI VETRO IONOMERI:** Kromoglass 2 - cemento per otturazioni.

## KROMOGLASS 3

**Water mixable glass ionomer cement for luting. Compliant with ISO 9917-1 specification. For professional use.**

**USES:** permanent cementing of bridges, crowns, inlays, onlays and orthodontic bands. Cementation of ceramic restorations (silicate ceramics, zirconium oxide, aluminum oxide).

**PREPARATION OF THE AREA:** Kromoglass 3 is an extra fine glass ionomer cement with extraordinary adhesion qualities to enamel and dentine. For best results, the enamel and dentine must be cleaned and not excessively dried to prevent postoperative sensitivity. Thoroughly dry the surfaces of the restoration.

**PREPARATION AND USE OF THE CEMENT:** introduce water, preferably distilled, into the dropping bottle by aspiration. Shake the powder before use. For each level measure of powder use one drop of water. After taking the powder close the container tightly with its own cap. Remove any remaining product from the measuring spoon after use. Hold the dropper in a vertical position for dosing the water. Pour the powder and the water onto a glass slide and, using an abrasion resistant spatula made of plastic or metal, mix the powder with water starting off with small quantities and then gradually increase the amounts. Carry out the preparation at a temperature of 23 +/-1°C. With different temperatures use a glass slide with a temperature included between those mentioned above. Higher temperatures will shorten working time, while lower temperatures will lengthen it. The right consistency is obtained when the prepared mixture can flow but still sticks to the spatula. Fit the restoration into place taking care to exert the right amount of pressure and not to use too much cement. During the application and the setting process make sure that the working area is kept dry. Avoid using dentine insulating materials in order to maintain the fixing capacity of the cement intact. Clean the instruments used in water before the adhesive cement sets.

Mixing ratio	1.0 g of water to 3.3 - 3.8 g of powder
Mixing time*	30'' - 40''
Working time, including mixing time*	2'30'' - 3'30''
Net setting time**	3'30'' - 5'

\* Measurements taken at 23 +/-1° C. - \*\* Measurements taken at 37 +/-1° C.

**WARNING:** The product can cause eye injury. For use, wear protective gloves, eye protection and protective clothing. Use within the expiry date and for the applications described. Do not use in case of hypersensitivity to: fluorosilicate glass, polyacrylic acid, tartaric acid. As generally recognized for glass ionomer cements, the product is slightly cytotoxic. Store in a cool and dry place. The product fears humidity. Do not use in case of agglomeration of the powder.

**OTHER GLASS IONOMER CEMENTS:** Kromoglass 2 (filling cement).

## KROMOGLASS 3

**Ciment de scellement à base de verre ionomère miscible à l'eau. Il correspond aux normes ISO 9917-1. Pour usage professionnel.**

**APPLICATIONS:** fixation définitive de bridges, couronnes, inlays, onlays et bagues orthodontiques. Fixation de restaurations céramiques (céramiques de silicate, oxyde de zirconium, oxyde d'aluminium).

**PREPARATION DE LA ZONE:** Kromoglass 3 est un ciment verre ionomère extra fin avec une adhérence extraordinaire à l'émail et à la dentine. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est nécessaire de nettoyer l'émail et la dentine, en séchant sans déshydrater, afin d'éviter la sensibilité post-opératoire. Bien sécher les surfaces de la restauration.

**PREPARATION ET UTILISATION DU CIMENT:** pour préparer ce ciment, utiliser uniquement de l'eau, distillée de préférence, et l'introduire dans le flacon compte-gouttes par aspiration. Agiter la poudre avant usage. A titre indicatif, pour une dose rase de poudre, utiliser une goutte d'eau. Après l'usage, fermer soigneusement le flacon de la poudre et enlever les résidus éventuels de produit du doseur. Maintenir le compte-gouttes en position verticale pendant le dosage de l'eau. Verser la poudre et l'eau sur une plaque en verre et, à l'aide d'une spatule en plastique ou en métal résistant à l'abrasion, mélanger la poudre à l'eau en commençant par de petites portions qui seront augmentées vers la fin. Effectuer la préparation à une température comprise entre 23 +/-1°C. A des températures différentes utiliser pour le mélange une plaque en verre ayant une température comprise entre celles indiquées. Pour des températures plus élevées, le temps de travail est raccourci, et est rallongé pour des températures plus basses. La bonne consistance est obtenue lorsque le mélange préparé coule tout en restant collé à la spatule. Positionner la restauration en veillant à ne pas appliquer des quantités excessives de ciment et d'exercer une pression adéquate. Pendant l'application et pendant la période de prise, s'assurer que la zone de travail reste sèche. Ne pas utiliser de matériaux isolants sur la dentine pour maintenir la capacité de fixation totale du ciment. Nettoyer les instruments utilisés avec de l'eau avant que le ciment adhérent n'ait pris.

Rapport de mélange	1 g d'eau pour 3,3 - 3,8 g de poudre
Temps de mélange*	30'' - 40''
Temps de travail compris le temps de mélange*	2'30'' - 3'30''
Temps de prise net**	3'30'' - 5'

\* Mesures effectuées à 23° +/-1°C. - \*\* Mesures effectuées à 37 +/-1°C.

**PRECAUTIONS:** Le produit peut causer des lésions oculaires. Pendant l'utilisation, portez des lunettes, des gants et des vêtements de protection. Utiliser avant la date de péremption et pour les applications décrites. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à : verre fluorosilicaté, acide polyacrylique, acide tartrique. Comme généralement reconnu pour les ciments verre ionomère, le produit est légèrement cytotoxique. Conserver dans un endroit frais et sec. Le produit craint l'humidité. Ne pas utiliser en cas d'agrégation de la poudre.

**AUTRE CIMENT VERRE IONOMERE:** Kromoglass 2 (ciment pour obturations).

## KROMOGLASS 3

**Mit Wasser mischbarer Glasionerzement für Befestigungen. Gemäß ISO 9917-1 Spezifikation. Für professionellen Gebrauch.**

**ANWENDUNG:** permanente Befestigung von Brücken, Kronen, Inlays, Onlays und kieferorthopädische Bändern. Befestigung von Keramik-Restaurationen (Silikatkeramik, Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid).

**VORBEREITUNG DES ARBEITSFELDES:** Kromoglass 3 ist ein extrafeiner Glasionerzement mit außerordentlichen Hafteigenschaften an Zahnschmelz und Dentin. Für beste Ergebnisse sind Zahnschmelz und Dentin zu reinigen und nicht übermäßig zu trocknen, um postoperative Sensibilitäten zu vermeiden. Trocknen Sie die Oberflächen der Restauration gründlich.

**VORBEREITUNG UND BENUTZUNG DES ZEMENTS:** Wasser, vorzugsweise destilliertes, durch Ansaugen in die Tropfflasche füllen. Das Pulver vor dem Gebrauch schütteln. Für jede Einheit mit einem gestrichenen Messlöffel Pulver einen Tropfen Wasser verwenden. Nach der Entnahme des Pulvers verschließen Sie den Behälter fest mit dem entsprechenden Deckel. Entfernen Sie nach dem Gebrauch alle Produktrückstände vom Messlöffel. Den Tropfer zum Dosieren des Wassers in senkrechter Stellung halten. Gießen Sie Pulver und Wasser in einen Glasträger und mischen Sie Pulver und Wasser mit einem abriebfesten Spachtel aus Kunststoff oder Metall, wobei Sie mit geringen Mengen beginnen und dann schrittweise mit größeren Mengen fortfahren. Führen Sie die Vorbereitung bei einer Temperatur von 23 +/-1°C durch. Bei anderen Temperaturen verwenden Sie einen Glasträger mit einer Temperatur, die zwischen den oben genannten liegt. Höhere Temperaturen verkürzen die Arbeitszeit, tiefere Temperaturen verlängern die Arbeitszeit. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn die vorbereitete Mischung fließt, jedoch noch am Spachtel haften bleibt. Setzen Sie die Restauration ein und achten Sie darauf, den korrekten Druck auszuüben und nicht zu viel Zement zu verwenden. Stellen Sie sicher, das der Arbeitsbereich während der Anwendung und des Aushärtungsprozesses trocken gehalten wird. Vermeiden Sie die Verwendung von Isoliermaterialien für das Dentin, um das Haftvermögen des Zements intakt zu halten. Reinigen Sie die verwendeten Instrumente bevor der Haftzement erhärtet.

Mischverhältnis	1,0 g Wasser mit 3,3 – 3,8 g Pulver
Mischzeit *	30'' - 40''
Verarbeitungszeit einschließlich Mischzeit *	2'30'' - 3'30''
Netto-Abbindezeit **	3'30'' - 5'

\* Messungen bei 23 +/-1° C. - \*\* Messungen bei 37 +/-1° C.

**WARNUNG:** Das Produkt kann Augenverletzungen verursachen. Tragen Sie beim Gebrauch Schutzhandschuhe, Augenschutz und Schutzkleidung. Verbrauchen Sie das Produkt innerhalb des Verfallsdatums und für die beschriebene Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber: Fluorosilikatglas, Polyacrylsäure, Weinsäure. Wie allgemein für Glasionerzemente bekannt, ist das Produkt leicht zytotoxisch. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort auf. Feuchtigkeit schadet dem Produkt. Bei Verklumpung des Pulvers das Produkt nicht verwenden.

**WEITERE GLASIONERZEMENTE:** Kromoglass 2 (Füllungzement).

## KROMOGLASS 3

**Cemento de ionómero de vidrio miscible con agua para fijación. Cumple con la norma ISO 9917-1. Para uso profesional.**

**USO:** cementación permanente de puentes, coronas, inlays, onlays y bandas de ortodoncia. Cementación de restauraciones cerámicas (cerámicas de silicato, óxido de circonio, óxido de aluminio).

**PREPARACIÓN DE LA ZONA:** Kromoglass 3 es un cemento de ionómero de vidrio extrafino con características extraordinarias de adhesión a la dentina y al esmalte. Para obtener los mejores resultados, la dentina y el esmalte se deben limpiar pero no secar de manera excesiva para evitar la sensibilidad postoperatoria. Secar cuidadosamente las superficies de la restauración.

**PREPARACIÓN Y USO DEL CEMENTO:** introducir agua por aspiración, preferentemente destilada, en el frasco dosificador. Agitar el polvo antes del uso. Para cada medidor raso de polvo utilizar una gota de agua. Después de sacar el polvo cerrar bien el recipiente con su tapón. Remover cualquier resto de producto de la cuchara de medición después del uso. Mantener el dosificador en posición vertical para la dosificación de agua. Verter el polvo y el agua en un portaobjetos de vidrio y, usando una espátula resistente a la abrasión de plástico o metal, mezclar el polvo con agua, empezando con una cantidad pequeña y luego aumentar gradualmente la cantidad. Efectuar la preparación a una temperatura de 23+/-1°C. Con temperaturas diferentes usar un portaobjetos de vidrio con una temperatura comprendida en los valores indicados arriba. Valores de temperatura más elevados abreviarán el tiempo de trabajo, mientras que valores de temperatura bajos lo prolongarán. La consistencia correcta se obtiene cuando la mezcla preparada puede fluir pero aún se pega a la espátula. Colocar la restauración en su lugar teniendo cuidado de ejercer la cantidad adecuada de presión y sin utilizar demasiado cemento. Durante la aplicación y el proceso de fraguado asegurarse de que la zona de trabajo se mantenga seca. Evitar el uso de materiales aislantes de dentina para mantener intacta la capacidad de fijación del cemento. Limpiar con agua los instrumentos utilizados antes de que se seque el cemento adhesivo.

Proporción de mezcla	1 g de agua en 3,3 – 3,8 g de polvo
Tiempo de mezcla*	30'' - 40''
Tiempo de trabajo incluido el tiempo de mezcla *	2'30'' - 3'30''
Tiempo de fraguado neto**	3'30'' - 5'

\*Mediciones efectuadas a 23 +/-1° C. - \*\*Mediciones efectuadas a 37 +/-1° C.

**ADVERTENCIA:** El producto puede causar lesiones oculares. Para usar el producto es necesario usar guantes de protección, protección ocular, y ropa protectora. Usar antes de la fecha de caducidad y para las aplicaciones descritas. No utilizar en caso de hipersensibilidad a: vidrio de fluorosilicato, ácido poliacrílico, ácido tartárico. Como se reconoce generalmente para los cementos de ionómero de vidrio, el producto es ligeramente citotóxico. Almacenar en un lugar seco y fresco. El producto puede ser afectado por la humedad. No utilizar en caso de acumulación de polvo.

**OTROS CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO:** Kromoglass 2 (cemento para restauraciones).

## KROMOGLASS 3

**Cimento de ionómero de vidro miscível em água para fixação. Cumpre a especificação da norma ISO 9917-1. Para utilização profissional.**

**UTILIZAÇÃO:** cimentação permanente de pontes, coroas, inlays, onlays e bandas ortodónticas. Cimentação de restaurações cerâmicas (cerâmica de silicato, óxido de zircônio, óxido de alumínio).

**PREPARAÇÃO DA ÁREA:** O Kromoglass 3 consiste num cimento de ionómero de vidro extra fino com extraordinárias qualidades de ligação química ao esmalte e à dentina. Para obter os melhores resultados, o esmalte e a dentina devem ser limpos e não devem ser secos em excesso, para prevenir a sensibilidade pós-operatória. Seque a fundo as superfícies da restauração.

**PREPARAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CIMENTO:** Introduza água, de preferência destilada, num conta-gotas por aspiração. Agite o pó antes de utilizar. Por cada colher medidora rasa, utilize uma gota de água. Após retirar o pó, feche bem o frasco com a própria tampa. Retire qualquer produto restante da colher medidora após a utilização. Segure no conta-gotas numa posição vertical para o doseamento da água. Verta o pó e a água para uma lâmina de vidro e, usando uma espátula resistente à abrasão em plástico ou metal, misture o pó com a água começando com pequenas quantidades e aumentando gradualmente as mesmas. Efetue o preparado a uma temperatura de 23 +/-1°C. A temperaturas diferentes, utilize uma lâmina de vidro a uma temperatura dentro do intervalo acima mencionado. Temperaturas mais altas irão encurtar o tempo de trabalho, temperaturas mais baixas produzem o efeito oposto. A consistência certa é obtida quando a mistura preparada flui mas permanece aderida à espátula. Encaixe a restauração na sua posição, tendo o cuidado de exercer a quantidade certa de pressão e de não usar cimento em excesso. Durante a aplicação e o processo de endurecimento, certifique-se de que a área de trabalho é mantida seca. Evite usar materiais isoladores da dentina, com vista a manter a capacidade de fixação do cimento intacta. Lave com água os instrumentos usados antes do endurecimento do cimento adesivo.

Relação de mistura	1 g de água para 3,3 – 3,8 g de pó
Tempo de mistura*	30'' - 40''
Tempo de trabalho incluindo tempo de mistura *	2'30'' - 3'30''
Tempo líquido de endurecimento **	3'30'' - 5'

\* Medições efetuadas a 23 +/-1°C. - \*\* Medições efetuadas a 37 +/-1°C.

**AVISO:** O produto pode causar lesões oculares. Para o manuseamento, utilize luvas de proteção, proteção ocular e vestuário de proteção. Utilize antes da data de validade e segundo as aplicações descritas. Não utilize em caso de hipersensibilidade conhecida a: fluorossilicato de vidro, ácido poliacrílico, ácido tartárico. Sendo geralmente reconhecido para cimentos de ionómero de vidro, o produto é ligeiramente citotóxico. Guarde num local fresco e seco. O produto reage à humidade. Não utilize em caso de agregação do pó.

**OUTROS CIMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRO:** Kromoglass 2 (cimento de obturação).

## KROMOGLASS 3

**Vattenblandbar glasjonercement för tätning. Överensstämmande med standard ISO 9917-1. För professionell användning.**

**TILLÄMPNINGAR:** permanent cementering av kronor, inläggningar, betäckningar av ortodontiska band. Cementering av keramiska restaureringar (silikatkeramik, zirkoniumoxid, aluminiumoxid).

**FÖRBEREDELSE AV OMRÅDET:** Kromoglass 3 är en extrafin glasjonercement med exceptionella vidhäftningsegenskaper till emalj och dentin. För bästa resultat måste emaljen och dentinen rengöras och inte torkas för mycket för att förhindra känslighet efter operationen. Torka noggrant ytorna av restaureringen.

**FÖRBEREDELSE OCH ANVÄNDNING AV CEMENTET:** tillsätt vatten, helst destillerat, genom uppsugning i dropplaskan. Skaka pulvret före användning. Använd en droppe vatten för varje struket mått pulver. Efter att ha tagit pulvret, stäng behållaren tätt med dess lock. Avlägsna eventuell kvarstående produkt från mått-skeden efter användning. Håll dropplaskan i vertikalt läge för att dosera vattnet. Håll pulvret och vattnet på en glasskiva och, med användning av en nötningsbeständig spatel av plast eller metall, blanda pulvret med vatten, först med små mängder och öka sedan mängderna gradvis. Utför beredningen vid en temperatur på 23+/-1°C. Vid olika temperaturer använd en glasskiva med en temperatur inom de ovannämnda. Högre temperaturer minskar bearbetningstiden, medan lägre temperaturer förlänger den. Den korrekta konsistensen erhålls när den förberedda blandningen är flytande men fortfarande häftar vid spateln. Montera restaureringen på plats och se till att utöva rätt tryck och inte använda för mycket cement. Se till att arbetsområdet är torrt under applicerings-och härdningsproceduren. Undvik att använda dentinsolerande material för att hålla cementens fästkapacitet intakt. Rengör de använda instrumenten i vatten innan den vidhäftande cementen härdas.

Blandningsförhållande	1,0 g vatten till 3,3 – 3,8 g pulver
Blandningstid *	30'' - 40''
Bearbetningstid inklusive blandningstid *	2'30'' - 3'30''
Netto härdningstid **	3'30'' - 5'

\* Mätningar tagna vid 23 +/-1° C. - \*\* Mätningar tagna vid 37 +/-1° C.

**WARNING:** Produkten kan orsaka ögonskador. Vid användning, använd skyddshandskar, ögonskydd och skyddskläder. Använd inom bäst före datum och för de beskrivna tillämpningarna. Använd inte vid överkänslighet mot: fluorosilikatglas, polyakrylsyra, vinsyra. Såsom allmänt känt för glasjonercement är produkten svagt cytotoxic. Förvara på en kall och torr plats. Produkten är känslig för fukt. Använd inte om pulvret klumpat sig.

**ANDRA TYPER AV GLASJONERCEMENT:** Kromoglass 2 (fyllningscement).

## KROMOGLASS 3

**Glasioner-cement, som blandes med vand, til kit. I overensstemmelse med ISO 9917-1 specifikationer. Til professionel brug.**

**BRUG:** permanent cementering af broer, kroner, opmodelleringer, onlays og ortodontiske bånd. Cementering af keramiske rekonstruktioner (silikatkeramik, zirkoniumoxid, aluminiumoxid).

**KLARGØRING AF OMRÅDET:** Kromoglass 3 er en ekstrafin glasioner-cement med ekstraordinære vedhæftningskvaliteter til emalje og dentin. For at opnå de bedste resultater skal emalje og dentin være rene og ikke for tørre for at forhindre postoperativ sensitivitet. Tør rekonstruktionsområdet grundigt.

**KLARGØRING OG BRUG AF CEMENTE:** Hæld vand, helst destilleret, i dråbeflasken ved at sugе det. Ryst pulvret før brug. Brug en dråbe vand for hver strøget måleske pulver. Luk beholderen tæt med låget efter at have taget pulveret. Fjern overskydende produkt fra måleskeen efter brug. Hold pipetten i lodret position til dosering af vand. Hæld pulver og vand i en glasplade og bland, ved hjælp af en slidresistent spatel af plast eller metal, pulveret med vand ved at starte med små mængder og derefter gradvist øge mængderne. Klargør det ved en temperatur på 23 +/-1°C. Ved andre temperaturer bruges en glasplade med en temperatur, der ligger mellem dem nævnt ovenfor. Højere temperaturer vil forkorte arbejdstiden, mens lavere temperaturer vil forlænge den. Den rigtige konsistens er opnået, når den klargjorte blanding kan flyde men stadig klæber til spatelen. Sæt rekonstruktionen på plads og vær omhyggelig med at lægge det rette tryk og ikke bruge for meget cement. Under påføring og størkning skal man sørge for, at arbejdsområdet er tørt. Undlad at bruge dentinsolerende materiale for at opretholde cementens fæstingskapacitet intakt. Rengør arbejdsredskaber med vand før cementen størkner.

Blandingsforhold	1,0 g vand til 3,3 – 3,8 g pulver
Blandetid *	30'' - 40''
Arbejdstiden inkluderer blandetiden *	2'30'' - 3'30''
Netto-størkningstid **	3'30'' - 5'

\* Målinger udført ved 23 +/-1° C. - \*\* Målinger udført ved 37 +/-1° C.

**ADVARSEL:** Produktet kan forårsage øjenskader. Anvend beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj ved brug. Brug inden udløbsdatoen og til de beskrevne anvendelser. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed for: fluorosilikatglas, polyakrylsyre og vinsyre. Som generelt anerkendt for glasioner-cement er produktet let cytotoksisk. Opbevares køligt og tørt. Produktet tåler ikke fugtighed. Må ikke bruges hvis pulveret har samlet sig.

**ANDRE GLASIONOMER-CEMENTER:** Kromoglass 2 (fyldningscement).

FR

PT

IT

DE

ES

EN

SV

DA



